



## Lab21 Lijm voor PVC stroken 64099 verpakt per 12kg

Zeer emissiearmeen snelhechtendvloerbedekkingslijmvoor vinyl,polyolefineen rubber vloerbedekking

<b>Basis</b>	Hoogwaardigeacrylaatdispersie.
<b>Kleur</b>	Beige.
<b>Consistentie</b>	Pasteus.

### Productvoordelen

Zeer emissiearm,EmicodeEC 1 plus  
OplosmiddelvrijconformTRGS610(duitseregelgeving)  
Onbrandbaar  
Breedtoepassingsgebied  
Zeerlichtverstrijkbaar  
Gunstigverbruik  
kortewachttijd  
Zeer langeinlegtijd  
Zeer hoge kleverigheid  
Lange eind kleefkracht  
Geurneutraal  
Bureaulstofvast



### Prestaties en eigenschappen

<b>Soortelijk gewicht</b>	1,27kg/l.
<b>Verbruik</b>	225 - 275 g/m <sup>2</sup> .
<b>Brandbaarheid</b>	Niet brandbaar.
<b>Gevarenklasse</b>	Geen.
<b>Veiligheidsblad</b>	Op aanvraagbeschikbaar.

### Toepassing

Voor het verlijmen van:

PVC-vloerbedekkingin banen en tegels  
cushion vinyl  
tapijtmetsPVC-rug  
rubbervloerbedekkingmet vlakkerugzijde,in banen en tegels  
polyolefinevloerbedekking.

# Lab21 Lijm voor PVC stroken

## 64099 verpakt per 23kg

---

### Verwerking

---

Wachttijd	10 20 minuten.*
Open tijd	60 minuten.*
Afbindtijd	24 uur.*
Gereedschap	Lab21euro85299/vertanding A2.
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

### Ondervloer:

- I Lab21euro640 is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- I Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- I Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met ons.

### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 ° 23°C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° max.20° C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 80%.

---

### Gebruiksaanwijzing

---

- I De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Lab2185299/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
- I Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- I Bij toepassing van polyolefine of Polyurthaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrillen transparant zijn aangedroogd.
- I De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kapse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- I Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- I Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
- I Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

### Meer informatie:

- I Buiten gebruik van kinderen houden.
- I Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- I Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- I Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- I Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlakwater of de bodem terecht komt.
- I Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- I Het product bevat MIT/BIT in een verhouding van 1:1. Informatie voor allergische personen op het telefoonnummer +31 (0)756271600.

### Samenstelling:

Acrylzuurestercopolymeren,  
acrylaatdispersie, styreenbutadieenpolymerisaat,  
verdikkings,  
bevochtigingsen  
antischuimmiddel,  
minerale vulstof, water.

### Vloerverwarmingsconstructies:

Lab21euro64099 kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen, minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.